



Fiche Technique Adhésif AV-350



Propriété de l'adhésif	Spécification
Physique	
Apparence	Mastique beige
Odeur	Subtile
Base	Émulsion d'acrylique
Consistance	Crémeuse, facile à répandre
Conservation	1 an à +21 °C (+70°F)
Quantité par seau	7.5 litres (2 gallons US) ou 15 litres (3.96 gallons US)
Quantité par palette	48 seaux
Poids (seau de 7.5 L)	8 kg (17.5 lbs)
Poids par palette (seaux de 7.5 L)	384 kg (840 lbs)
Poids (seau de 15 L)	16 kg (35 lbs)
Poids par palette (seaux de 15 L)	768 kg (1 680 lbs)
Technique	
Non-volatiles	57%
Toxicité	Non toxique, aucun COV
Stabilité Gel/Dégel:	jusqu'à -12.2°C (+10°F)
Truelle exigée	1.5mm x 1.5mm x 1.5mm en V (1/16" x 1/16" x 1/16")
Temps Ouvert	45 minutes
Sensible à la pression	2 heures
Pouvoir couvrant par litre (gal. US)	3,80 m ² /L (155 pi ² /gal. US)
Pouvoir couvrant par seau de 7.5 L	approximativement 28.5 m ² (306 pi ²)
Pouvoir couvrant par seau de 15 L	approximativement 57 m ² (613 pi ²)